

Mousse Neoprene Autoestinguente

(Particolari/Guarnizioni realizzate con processo di taglio da lastra con queste caratteristiche)

Materiale espanso a cellule chiuse.

Composizione: CR

Colore: nero

DATI TECNICI

Durezza		Sh00	50(+/-5)
Peso specifico		Kg/m ³	140 / 150
Compression Set 50%/22h 40°C	ASTMD1056-00	%	25
Assorbimento acqua	ASTM D1056	%	<5
Allungamento a rottura		%	>200
Carico di rottura		kPa	>250
Temperatura di utilizzo		°C	-30/+100
RESITENZA		ARIA+UV	BUONA
		OZONO	BUONA
		OLIO	DISCRETA
		ACIDI	DISCRETA
		FUOCO(FMVSS 302)	UL94 HF1 M2/F3
ASTM D-1056 SCE 42-2C2/SBE42-2B2			CONFORME