

NASTRO 5 TELE

(Particolari/Guarnizioni realizzate con processo di taglio da lastra con queste caratteristiche)

Specifiche tecniche / technical specification

	Um	Norme / norms	Valore / value
Peso / weight	Kg/m ²		19,4
Carico di rottura / tensile strength	Kg/cm	DIN 22102	800
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%	DIN 22102	10
Max allung. al carico di lavoro / max. working elongation	%	DIN 22102	2,5
Adesione coperture / adhesions cover	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
Adesione tela tela / adhesions ply to ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
Diam. tamburo motore / min. diam. motor pulley	mm		0
Diam. tamburo di coda / min. diam. tail pulley	mm		0
Numero tele / number of plies	n°	DIN 22102	5
Composizione tessuto / fabric composition		DIN 22102	EP 150
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max. °C		-40 ÷ 80

Dimensioni / dimensions

	Um	Norme / norms	Valore / value
Spessore coperture superiore / top cover thickness	mm	DIN 22102	7
Spessore coperture inferiore / bottom cover thickness	mm	DIN 22102	2
Spessore totale / total thickness	mm	DIN 22102	15
Larghezza / width	mm	DIN 22102	-
Lunghezza / length	m	DIN 22102	-

Caratteristiche delle coperture / cover characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Grado copertura / cover grade			Y
Carico di rottura / tensile strength	N/mm ²		20
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%		400
Perdita all'abrasione / abrasion loss	mm ³		150
Durezza / hardness	SH/A		65

I valori qui indicati sono indicati a scopo orientativo e sono da considerare come una linea guida per la selezione del materiale e non una verità assoluta. I parametri descritti sono riferiti a prove eseguite in determinate condizioni e con determinate caratteristiche della guarnizione, del giunto, dal tipo di serraggio e dallo shock termico/meccanico, per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. [La Società non assume alcuna responsabilità però un impiego non appropriato del prodotto.](#)